

## IKONOS PROFICOAT 4-WALL WMT 200+

### DOSTĘPNE SZEROKOŚCI

1.05 m

### OPIS PRODUKTU

Ikonos Proficoat WMT 200+ to impregnowana, jednostronnie powlekana tapeta typu non-woven. Materiał charakteryzuje się wysokim nasyceniem kolorów oraz wyjątkową łatwością zadruku. Dzięki tym parametrom WMT 200+ jest idealnym wyborem jeśli poszukujesz sposobu na wyjątkową dekorację wnętrza.

### STRUKTURA PRODUKTU

Powleczenie: mat

Materiał bazowy: non-woven, 130 g/m<sup>2</sup>

### KOMPATYBILNE ATRAMENTY

Eco-solvent, Mild-solvent, Latex, UV

### ZAKRES STOSOWANIA

Tapeta Ikonos Proficoat WMT 200+ została zaprojektowana do krótko i średniookresowych aplikacji wewnętrznych.

WMT 200+ jest polecana do płaskich, równych powierzchni/ścian np. wykończonych płytami kartonowo gipsowymi. W przypadku ścian/podłogi posiadających znaczne nierówności rekomendujemy zastosowanie tapety WMT 300+.

### WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

	NUMER NORMY	WARTOŚĆ
<b>Gramatura</b>		
Material bazowy	ISO 536	130 g/m <sup>2</sup> (±2%)
Powleczenie	ISO 536	30 g/m <sup>2</sup> (±2%)
Gramatura całkowita	ISO 536	160 g/m <sup>2</sup> (±2%)
<b>Grubość</b>		
Grubość całkowita	ISO 2286-3	250 mic (±2%)
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>		
Wzdłużne	DIN EN ISO 1924-2	101 N /15 mm
Poprzeczne	DIN EN ISO 1924-2	62 N /15 mm
<b>Wytrzymałość na rozciąganie na mokro</b>		
Wzdłużne	DIN ISO 3781	28 N/15 mm
<b>Wydłużenie na mokro</b>		
Poprzeczne	A10-011/27	0,1%
<b>Nieprzezroczystość</b>	DIN 53146	90%
<b>Okres trwałości</b>	90° ekspozycja wertykalna, wewnętrzna	5 lat (niezadrukowany)
<b>Okres składowania</b>	2 lata (w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 20 °C i przy wilgotności 50%)	

## OKRES TRWAŁOŚCI

Dane dotyczą ekspozycji pionowej niezadrukowanego/ nieprzetworzonego produktu. Trwałość zewnętrzna odnosi się do klimatu umiarkowanego Europy Środkowej. Jeśli produkt jest narażony na działanie ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne nasłonecznienie, wysoka wilgotność lub intensywne promieniowanie UV może ulegać przyspieszonej degradacji. Folia PVC może również ulegać osłabieniu w obszarach o znacznym stopniu zanieczyszczenia i regionach położonych na znacznych wysokościach.

## PRZECHOWYWANIE I PRZETWARZANIE

Zalecane warunki przechowywania: 50% wilgotności względnej, 20 °C, w oryginalnym opakowaniu.

Klient powinien zawsze przechowywać rolki wraz z etykietą, zawierającą informacje o rodzaju produktu, wymiarach rolki i numerze partii.

Wszelkie skargi i wnioski reklamacyjne są przyjmowane wyłącznie wraz z informacją o numerze partii.

Podczas okresu przechowywania krawędzie monomerowej folii PVC mogą ulegać procesowi kurczenia.

W celu uzyskania wysokiej jakości wydruków/dobrych wyników przetwarzania zalecamy zaaklimatyzować rolki w pomieszczeniu, w którym zostaną one zadrukowane/przetworzone na min. 24 godziny przed zadrukowaniem/przetwarzaniem. Duże wahania temperatury i wilgotności pomiędzy pomieszczeniem oraz materiałem mają wpływ na zjawisko falowania materiału i jakość druku.

Jeśli materiał został zadrukowany, atrament musi być całkowicie suchy przed dalszą obróbką materiału np. laminowaniem lub aplikacją. Pozostałości rozpuszczalników mogą wywołać zmianę charakterystyki produktu. Powierzchnia na którą aplikowany jest produkt musi być wolna od kurzu, tłuszczu, smaru i innych substancji, które mogą negatywnie wpływać na siłę adhezji materiału do tej powierzchni.

Ze względu na szeroki wachlarz możliwych zastosowań, klient powinien każdorazowo przed użyciem sprawdzić czy wybrany przez niego materiał odpowiada w pełni jego potrzebom. Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych testów przed każdą aplikacją.

## WAŻNA UWAGA

Informacje zawarte w niniejszej publikacji są oparte na naszej wiedzy oraz doświadczeniu praktycznym i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie informacje zawsze reprezentują średnią, minimalną lub maksymalną wartość i powinny być traktowane jako takie.

Ze względu na szeroki wachlarz możliwych zastosowań (różnorodność podłoży), klient powinien każdorazowo przed użyciem sprawdzić czy wybrany przez niego materiał odpowiada w pełni jego potrzebom (w tym przyczepność do wybranego podłoża). Zalecamy klientom przeprowadzenie własnych testów przed każdą aplikacją.

Prezentowane dane służą wyłącznie jako źródło informacji i nie stanowią podstawy jakiegokolwiek gwarancji.

Wszystkie prezentowane informacje odnoszą się do niezadrukowanych / nieprzetworzonych produktów Ikonos. Charakterystyka produktu może ulec zmianie po zadruku / przetworzeniu. Z tego powodu wszystkie zadrukowane / przetworzone produkty Ikonos nie są objęte gwarancją.

Ograniczona odpowiedzialność producenta odnosi się tylko do kosztów wadliwego materiału, który został zakupiony przez klienta.

Agenci, przedstawiciele oraz sprzedawcy nie są uprawnieni do udzielania jakichkolwiek gwarancji, poświadczeń, poręczeń i oświadczeń innych niż zamieszczone w tej karcie technicznej.

Ikonos nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia podłoży, powierzchni lub maszyn wynikające ze stosowania lub usuwania produktów Ikonos, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek inne szkody powstałe podczas procesów aplikacji i usuwania produktów Ikonos.

Wszystkie sprzedawane produkty Ikonos podlegają „Ogólnym warunkom sprzedaży i dostaw” (<http://www.ikonos.pl/download-page>).

Ikonos nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub/i wynikowe, w tym, ale nie tylko, utratę zysków lub przychodów, kosztów pracy, kosztów i opłat odtwarzania grafiki, straty czasu produkcyjnego, kosztów usuwania wadliwych grafik itp.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe są własnością ich właścicieli. Sierpień 2016.